



TEMNON

Temnon

**COLORED PLASTER
FOR STAMPED WALLS**

**ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΣΤΑΜΠΩΤΟΣ
ΣΟΒΑΣ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ**

Ιδιότητες

Το **Temnon color Plaster** είναι έτοιμο κονίαμα με βάση κατάλληλα διαβαθμισμένα χαλαζιακά αδρανή, τσιμέντο, χρωστικές και ειδικά πρόσθετα νέας τεχνολογίας, κατάλληλα για το χρωματισμό και τη σκλήρυνση της επιφάνειας των σταμπωτών τοίχων. Διατίθεται σε 21 αποχρώσεις. Προσφέρει τοίχους υψηλής αρχιτεκτονικής αισθητικής σε συνδυασμό με εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες. Δεν επηρεάζονται από καιρικές συνθήκες, έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλό κόστος συντήρησης

Πεδία εφαρμογής

Προσφέρεται για την κατασκευή έγχρωμων, υδαταπωθητικών σταμπωτών τοίχων. Εφαρμόζεται επάνω σε κάθε επιφάνεια όπως ο κοινός σοβάς και είναι κατάλληλο τόσο για έργα ανάπλασης παραδοσιακών οικισμών με σεβασμό στον χαρακτήρα του τόπου όσο και για έργα μοντέρνας σχεδίασης σε πλήρη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον.

- ↳ Οικισμοί.
- ↳ Εμπορικά κέντρα.
- ↳ Εκκλησιές, Μουσεία, κτλ.
- ↳ Βιομηχανικά κτίρια.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

- ↳ *Μορφή:* τσιμεντοειδής κονία
- ↳ *Αποχρώσεις:* Apricot, Athitos, Adobe Buff, Karistos, Sun Buff, Peach, Harvest Sand, Golden Sand, Antique White, Tile Red, Terra Cotta, Brick Red, Coral, Pewter, Gray, Sun Gray, Foam Green, Slate, Sull Buff, Maron, Sabal. (Ειδικές αποχρώσεις είναι δυνατές κατόπιν παραγγελίας).
- ↳ *Απαίτηση σε νερό:* 5kg/σάκο 25kg
- ↳ *Αντοχή σε θλίψη:* 3,50 N/mm²
- ↳ *Αντοχή σε κάμψη:* 1,20 N/mm²

Τρόπος χρήσης

Η κατασκευή θα πρέπει να γίνει από εγκεκριμένο ή εκπαιδευμένο συνεργείο εφαρμογής με τεχνογνωσία της **TEMNON**.

Προετοιμασία υποστρώματος

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ. και να διαβρέχεται καλά πριν την εφαρμογή του **Temnon colored Plaster**. Εάν προηγηθεί χοντρό χέρι σοβά, αυτό πρέπει να έχει αντοχή μεγαλύτερη ή ίση με το **Temnon colored Plaster**, σύμφωνα με τη γενική αρχή, κάθε προηγούμενη στρώση να είναι ισχυρότερη από την επόμενη. Το υπόστρωμα μπορεί να είναι επιχρισμένη επιφάνεια ("χοντρό χέρι") ή και επιφάνεια σκυροδέματος ή τοιχοποιίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΕΡΡΕΣ: 10χλμ Σερρών - Θεσσαλονίκης
www.temnon.com
e-mail: info@temnon.com

e-temnon@otenet.gr

τηλ:2321075300 fax:2321075375



TEMNON

Αρμοί διαστολής

Αρμοί διαστολής θα πρέπει να προβλέπονται ανά 30m² περίπου.

Εφαρμογή

Το **Temnon colored Plaster** προστίθεται σε καθαρό νερό υπό ανάδευση, μέχρι να δημιουργηθεί ένα κονίαμα με την επιθυμητή εργασιμότητα. Ο αναμικτήρας (μπετονιέρα), που θα χρησιμοποιηθεί, πρέπει να είναι καθαρός για να αποφευχθεί πιθανή αλλοίωση του χρώματός του. Το **Temnon colored Plaster** διαστρώνεται κατά τα γνωστά με μυστρί ή φραγκόφτυαρο ή με τη χρήση μηχανής εκτόξευσης σοβά σε πάχος 1-2,5cm ανάλογα με το καλούπι που θα χρησιμοποιηθεί. Ακολουθεί τρίψιμο της επιφάνειας με σπογγώδες τριβίδι ή ειδική μύστρα, αφού "τραβήξει" επαρκώς. Ο χρόνος κατεργασίας εξαρτάται από την απορροφητικότητα του υποστρώματος, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και την εργασιμότητα του μίγματος.

Εφαρμογή αποκολλητικού

Όσο το κονίαμα είναι στο πλαστικό στάδιο πήξεως γίνεται επίταση της ειδικής αποκολλητικής σκόνης **Temnon color Release agent** (κατανάλωση 0,150 kg/m²), για να εμποδίσει το καλούπι να κολλήσει στο νωπό κονίαμα στην διάρκεια του σταμπαρίσματος, δίνοντας ταυτόχρονα και τις επισκιάσεις της τελικής επιφάνειας του τοίχου.



Στάμπωμα

Αμέσως μετά την επίταση του **Temnon color release agent** σταμπάρεται με το καλούπι που επιλέχθηκε.

Πλύσιμο

Μετά την αρχική ωρίμανση ο τοίχος πλένεται με 10% διάλυση υδροχλωρικού οξέως για την αφαίρεση υπολειμμάτων.

Σφράγιση

Μετά το στέγνωμα της επιφάνειας πρέπει αυτή να σφραγίζεται με ειδικό βερνίκι υψηλών προδιαγραφών **Temnon clear seal** (κατανάλωση 0,250 kg/m²), για να εξαλειφθεί η όποια απορροφητικότητα.

Κατανάλωση

25 kg/m² επιφάνειας για πάχος 1cm.

Συσκευασία:

Σάκοι 25kg.

Αποθήκευση:

Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστατευμένους από την υγρασία.

Παρατηρήσεις

- ⊘ Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι από +5°C έως +35 °C.
- ⊘ Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΕΡΡΕΣ: 10χλμ Σερρών - Θεσσαλονίκης
www.temnon.com
e-mail: info@temnon.com

e-temnon@otenet.gr

τηλ:2321075300 fax:2321075375